



SEMIN 2 en 1 G&L

**AIRLESS FÜLL- UND
GLÄTTSPACHTEL**
HÄNDISCH UND MASCHINELL
VERARBEITBAR

- + HOHE FÜLLKRAFT
- + SEHR GUTE GLEITFÄHIGKEIT
- + SEHR GUTE OFFEN ZEIT
- + LEICHT ZU SCHLEIFEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG.

Airless Füll- und Glättspachtelmasse Weiß, mattes Finish, glatte Oberfläche. Geruchlos. Geringe Staubflüchtigkeit und leicht abstaubbar.

ZUSAMMENSETZUNG UND AUSSEHEN.

Lösungsmittel: Wasser.

Füllstoffe: Kalziumkarbonate.

Zusatzstoffe: Dispergiertmittel, Bakterizid, Fungizid.

Verdickungsmittel; Zellulose, Polyacrylate.

Bindemittel: Acryl-Dispergiertmittel.

Dichte: 1,73.

Trockenextrakt: 71%.

ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE.

Ideal zum Glätten von Gips, Gipsbausteine und Gipsplatten. Beton und Fertigplatten.

Gestrichene Untergründe.

BESCHICHTUNGEN.

Alle Arten von Putz, Farben und Wandverkleidungen.

TECHNISCHE DATEN.

- Filmdicke: 0 bis 4 mm.
- Brandschutzklasse: A2-S1, d0.
- Flüchtige organische Verbindungen (VOC): <1g/L.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER ANWENDUNG.

- Nicht bei Temperaturen unter +8°C und über 35°C und einer Luftfeuchtigkeit von über 70 % auftragen.
- Nicht auf überhitzte Untergründe auftragen.
- Nicht auf feuchte Untergründe auftragen.
- Geltende Vorschriften: EN 16566: Spachtelmassen für Innen- und/oder Außenarbeiten.
- NFT 36-005: Charakterisierung von Farbprodukten.

SICHERHEIT.

Den Raum belüften und für gute Belüftung sorgen, während das Produkt aufgesprüht, aufgetragen und getrocknet wird.

Es wird empfohlen, beim Versprühen des Produkts eine Maske zu tragen.

Bei Augenkontakt mit reichlich Wasser spülen.

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE.

Die Untergründe müssen nach den Regeln des DTU vorbereitet werden.

VERBRAUCH.

Glättung, Verteilung, 0,8 bis 1,2 kg/m² pro Schicht.

ART DER ANWENDUNG.

Manuelles Auftragen mit einer Putzklinge oder einer einlagigen Rolle.

Airless-Anwendung: Die Spachtelmasse kann mit jeder Maschine, die für das Aufsprühen von Spachtelmasse geeignet ist, in 1 oder 2 geglätteten Schichten aufgetragen werden. Wir empfehlen, die Filter zu entfernen und das Produkt mit ca. 60 cm Abstand vom Untergrund aufzusprühen.

Werkzeuge: Airless-Pumpe mit Edelstahlkugel (ideale Düsen: 631 beim Glätten oder 635 bis 651, je nach Leistung der verwendeten Maschine).

Werkzeuge mit Wasser reinigen.

TROCKNUNGSZEIT.

6 bis 12 Stunden, je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Belüftung des Raums.

VERPACKUNG.

Eimer zu 10 oder 25 kg.

25 kg-Sack.

LAGERUNG.

18 Monate in ungeöffneter Verpackung.
Vor Frost geschützt lagern.



VERWENDUNG



MANUELLE
AUFTRAGUNG



MANUELLE
AUFTRAGUNG



MECHANISCHE
AUFTRAGUNG



MECHANISCHE
AUFTRAGUNG

SEMIN

1a, rue de la Gare - F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER
Tél. 03.82.83.53.57 - Fax : 03.82.83.93.33

www.semin.com



VOC-Gehalt <1 g/l

FABRIQUÉ EN FRANCE

